

StoSilco K/R/MP

Фасадная штукатурка на основе силиконовой смолы. Со структурой под «Шубу» - **StoSilco K**, «Бороздчатая» - **StoSilco R** и «Моделируемая» - **StoSilco MP**.

Характеристика			
Свойства	Высокая проницаемость пара и углекислого газа. Высокое водоотталкивание. Высокая защита от поражения грибком и плесенью.		
Область применения	Только для наружных работ. Не для горизонтальных «лежащих» площадей.		
Технические данные			
Группа продуктов	Штукатурка на основе силиконовой смолы		
Состав	По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимерная дисперсия, эмульсия силиконовой смолы, белые и неорганические пигменты, силикатные наполнители, карбонат кальция, гидроокись алюминия, вода, гликоль-эфир, алифаты, аддитивы, консерванты.		
Параметры	Критерии	Нормативы	Показатель
	Плотность	DIN 53 217	1,7-1,9
	pH-уровень	VIQP 011	110 – 160
	Паропроницаемость sd-уровень	DIN EN ISO 7783-2 ²⁾	0,1-0,2 ³⁾
	Паропроницаемость μ-уровень ⁴⁾	DIN EN ISO 7783-2 ²⁾	70-100
	Водопроницаемость	DIN EN 1062-3	0,05 ⁵⁾
	¹⁾ g/cm ³ = kg/l ²⁾ вычислено при 23 °C ³⁾ класс 2 ⁴⁾ вычислено из sd-уровня и толщины слоя ⁵⁾ класс 3 (низкий) При указанных данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.		
Рекомендации по обработке			
Основа	Основа должна быть чистой, сухой, не содержать крошек строительного мусора, без известкового налета. Также свободной от жировых субстанций		
Первичная обработка основы	Существующие покрытия проверить на несущую способность Не несущие покрытия удалить		
Температура применения	Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C		
Последовательность слоёв	Грунтовочный слой: в зависимости от характера и качества основы / Sto-Putzgrund Промежуточный слой: Sto-Putzgrund или StoPrep Miral под цвет отделочного слоя. Отделочный слой: StoSilco K/R/MP		
Подготовка материала	Развести чистой водой до необходимой консистенции. Перед нанесением на основу хорошо перемешать раствор. Обязательно учитывать консистенцию раствора при машинной обработке.		

StoSilco K/R/MP

Фасадная штукатурка на основе силиконовой смолы. Со структурой под «Шубу» - **StoSilco K**, «Бороздчатая» - **StoSilco R** и «Моделируемая» - **StoSilco MP**.

Расход	Артикул	Способ нанесения	Расход
	K-1,0мм белый/цветной		2,0 кг/м ²
	K-1,5мм белый/цветной		2,4 кг/м ²
	K-2,0мм белый/цветной		3,2 кг/м ²
	K-3,0мм белый/цветной		4,5 кг/м ²
	R-1,5мм белый/цветной		2,2 кг/м ²
	R-2,0мм белый/цветной		2,9 кг/м ²
	R-3,0мм белый/цветной		4,0 кг/м ²
	MP белый/цветной		1,5-4,0 кг/м ²
	Расход зависит от состояния основы и метода нанесения Приведенные данные – ориентировочны. Точный расчет определяется на объекте.		
Обработка	Stolit наносится инструментом из нержавеющей стали в соответствии с величиной зерна. Stolit 1,0 мм - 2,0 мм структурируются инструментом с пластиковыми насадками. При величине зерна 3,0 мм структурировать можно при помощи специальной деревянной доски. Stolit может наноситься машинным способом в особенности машинами фирмы Inotec. Техника обработки, рабочие инструменты, а также основа имеют большое значение для конечного результата. Рекомендуется употребление вышеуказанного инструмента.		
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть Водой		
Поставка			
Цвет тонов	Белый и в соответствии с системой StoColor System. По темноте отделочный тон не должен отличаться от предварительного слоя больше чем на 20 %. При большей разнице различие очень заметно. Песок, применяемый в отделочных штукатурках, природный материал, который может окрашиваться в цвета слегка темнее естественного цвета, поэтому отдельные зерна могут выделяться на общем фоне. Поэтому здесь речь идет не о недостатке качества материала, а об особенностях оптического эффекта природных компонентов, входящих в состав отделочной штукатурки. При толстослойном нанесении выбранные темные тона могут значительно отличаться от образца. Применяемые белые пигменты, натуральные добавки в виде песка дают несколько светловатый тон, что, однако не влияет на качество материала. Все это не влияет на качество и функциональность продукта		
Оттенок	С max 1% StoTint Aqua можно оттенять		
Хранение			
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой упаковке, беречь от мороза.		
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)		

StoSilco K/R/MP

Фасадная штукатурка на основе силиконовой смолы. Со структурой под «Шубу» - **StoSilco K**, «Бороздчатая» - **StoSilco R** и «Моделируемая» - **StoSilco MP**.

Особые указания	
Меры предосторожности	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.
Действительно от	26.02.2004
	<i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i>
Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax. (0 77 44) 57 20 10 Internet http://www.sto.de e-mail infoservice@sto.eu.com	